



ASLAN®

ASLAN SÜPER PLASTİMAT

SİLİKONLU MAT PLASTİK BOYA



**ANTİBAKTERİYEL
KÜF ÖNLER**



**YÜKSEK
BEYAZLIK
SİLİNEBİLİR**



ÜRÜN TANIMI

Mükemmel dokuya sahip, kolay uygulanabilen, sıçrama yapmayan, kokusuz saf akrilik reçine esaslı, dekoratif iç cephe için silikonlu son kat mat boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Kolay uygulanır ve iyi yayılır; örtücülük ve rötuş özelliğine sahiptir. Sıçramaz; fırça ya da rulo izi bırakmaz. Kokusuzdur, uygulama sırasında ve sonrasında koku problemi yaşanmaz. Gerek beyaz, gerekse renkli uygulamalarda solma ve dökülme yapmaz. Aslan Süper Plastikmat her türlü sürtünme ve darbe gücüne karşı dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeyde küf ve mantar oluşumunu engeller.

UYGULANMA ALANLARI :

Siva, beton, sunta, saten alçı gibi yapı elemanlarının üzerine gerekirse uygun astar uygulaması yapılarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA

Boya altındaki eski kendini taşıyamayacak boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla temizlenmelidir. İsteniyorsa su yıkama makinesi i ile maksimum 250 barı geçmeyecek şekilde ve deneme yapılarak temizlik yapılabilir. Su yıkama veya kumlama yönteminde numune ön çalışması yapılması unutulmamalıdır. Aksi takdirde yüksek basınç yüzeylere zarar verecek olup, ciddi tamirat ve yüzey düzeltme işlemlerine yol açabilir. Öncelikli olarak boya uygulaması yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, toz ve eski boya kalıntılarından temizlenmelidir. Uygulama yapılacak boya yüzeyin durumuna göre ön hazırlık yapılmalıdır.

a.Yüzey sağlam ve sert ise Aslan Süper Plastikmat iki kat halinde uygulanmalıdır. Alt yüzeyin durumuna göre üçüncü kat uygulaması yapılabilir. İlk kat uygulamasında 3 ölçek boya 2 ölçek su ilave edilerek inceltilmelidir. İkinci ve üçüncü katlarda ise 3 ölçek boya 1 ölçek su ilave edilerek kullanılmalıdır.

b.Uygulama yüzeyi saten alçı siva ise ; yüzey zımparalanmalı ve ortaya çıkacak olan toz atıkları temizlenmelidir. Aslan Astar A ile yüzey doldurulduktan sonra boya işlemine geçilmelidir. Boya işleminde ilk kat uygulamasında 3 ölçek boya 2 ölçek su ilave edilerek inceltilmelidir. İkinci ve üçüncü katlarda ise 3 ölçek boya 1 ölçek su ilave edilerek kullanılmalıdır.

c. Eski yüzeylere yapılacak olan boya uygulamalarında , yüzeydeki eski boya kalıntıları temizlenmelidir. Temizleme sırasında meydana çıkacak yüzey pürüzleri Aslan Akrisaten Akrilik macun ile düzeltilmeli ve gerekiyorsa Aslan Astar A ile yüzey doldurulmalıdır. Uygulamada boya içerisine ilave edilecek su miktarı uygulama (b) seçeneğindeki gibidir.

d.Rutubete maruz kalan yüzeyler boya uygulaması yapılmadan önce Aslan Forever Astar ile astarlanmalıdır. Boya uygulamasına 8 saat sonra başlanmalıdır. Uygulamada boya içerisine ilave edilecek su miktarı uygulama (a) seçeneği gibidir.

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	: 120-140 bar
Meme Açısı	: 50°
Meme Ölçüsü (Inch)	: 0.019"
İnceltme	: %10

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması : 30-60 dakika

Katlar arası bekleme süresi : 4-6 saat

Son kuruma : 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 12-14 m2 alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

15Lt, 7.5Lt, 2.5Lt, 0,75Lt

TS EN 5808'e uygundur

G 008-BY105

ASLAN SÜPER PLASTİMAT

SİLİKONLU MAT PLASTİK BOYA



ANTİBAKTERİYEL
KÜF ÖNLER



YÜKSEK
BEYAZLIK
SİLİNEBİLİR



TEHLİKE İFADELERİ:

- H317: Alerjik bir cilt reaksiyonuna yol açabilir.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, kap veya etiketi yanında bulundurun.
P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P264: Kullandıktan sonra ellerinizi su ile iyice yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338: GÖZE KAÇMASI HALİNDE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa, çıkarın ve durulamaya devam edin.
P333+P313: Ciltte tahriş veya döküntü oluşursa: Tıbbi yardım/tedavi alın.
P337+P313: Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım/tedavi alın.
P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık toplama noktasına teslim edin.

Parlaklık: Sınıf 4 Tam Mat
Tane Büyüklüğü: Sınıf S1
Örtme Gücü: Sınıf 2 (7m²/L)
Yaş Ovma Direnci: Sınıf 1

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.



G Uygunluk Belgesi

Belge No:
008-BY105

İmalatçı:
BMP TRADE LTD.

Güney Sok. Kırli Sanayi Bölgesi Minareliköy – Lefkoşa / KKTC

Üretim Yapan Fabrika:
BMP TRADE LTD.

Güney Sok. Kırli Sanayi Bölgesi Minareliköy – Lefkoşa / KKTC

Fabrika üretilip pazarı sunulan ve 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Malzemelerin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikle uygun olarak, yapı malzemesi olduğu tespit edilmiştir.

Boyalar Ve Vernikler-Su Bazlı Kaplama Malzemeleri Ve Sistemleri-İç Mekan Duvar Ve Tavanlar İçin

MARKA	YAŞ OVMA DİRENCİ	TANE BÜYÜKLÜĞÜ	PARLAKLIK	ÖRTME GÜCÜ
ASLAN İNCİ	SINIF 1	SINIF S1 - İNCE	SINIF 2 YARI MAT	SINIF 2
ASLAN İPEK	SINIF 1	SINIF S1 - İNCE	SINIF 2 YARI MAT	SINIF 2
ASLAN PLASTİMAT	SINIF 2	SINIF S1 - İNCE	SINIF 4 TAM MAT	SINIF 1
ASLAN SÜPER PLASTİMAT	SINIF 1	SINIF S1 - İNCE	SINIF 4 TAM MAT	SINIF 2

İmalatçı tarafından fabrika üretim kontrolü ve fabrika alınan numunelerin belirlenen deney planına göre deneye tabi tutulması; CPC tarafından başlangıç, tip deneyleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç, taktik, periyodik gözetimi, değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu belge.

TS 5808:2012, T1:2014

Standartlarında tanımlanan hükümlerin uygulandığına aittir.

Bu belge, ilk olarak 02.01.2020 tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe tesise yapılan testler doğrultusunda referans koşulları, üretim süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmediğini göstermektedir.

ANKARA / 02.01.2020

Revizyon Tarihi ve No / 02.01.2024 – 04

e-imza ile onaylandı

Uğur GEDİK
GENEL MÜDÜR/GENERAL MANAGER

G 008

CPC Belgelendirme Müşavere Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Çamlıca Mah. (Tıbbi Tıccat Merkezi 1) Anadolu Bv. No:20-İ Blok No:4 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0 312 219 79 03 • 0 312 219 4237 • 0312 219 4637 • Fax: 0 312 219 7923
www.cpcert.org info@cpcert.org

TS EN 5808'e uygundur

G 008-BY105