

SIVAPER

ÇİMENTO BAZLI İNCE SIVA



Ürün açıklama kısa: Çimento bazlı ince siva Tanımı ve uygulama alanı İç ve dış cepheler için çimento bazlı spatula ile bitirilen ince sıvadır.

Özellikleri: Rutubete dayanıklıdır Alçı esaslı ürünlerden daha kolay uygulanır

Uygulama yüzeyleri: Kaba siva, Brüt beton ve alçı plaka üzeri uygulanabilir.

Uygulama Sınırları: Alçı yüzeylere, boyalı yüzeylere, dış akrilik kaplamalara ve gevşek yüzeylere uygun değildir. 2mm altındaki kalınlıklarda katmanlar halinde uygulanır. Yüzey hazırlığı Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmalı. Yüzey, yapışmayı azaltacak her türlü yabancı maddelerden temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Önceden akrilik boya ile boyanmış ise yüzey zımparalanmalıdır. Yüzey havanın durumuna göre uygulamaya başlanmadan önce nemlendirilmelidir. Yüzey parlak beton ise Aslan Gipsoplas brüt beton astarı ile astarlanmalıdır.

Karışım: 25 kg SIVAPER için 7.5Lt su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. SIVAPER yavaş yavaş ilave edilerek karışım homojen hale gelinceye ve topaklanmalar bitene kadar mekanik karıştırıcı ile en az 3 dakika karıştırılır. Kullanmadan önce tekrar karıştırınız.

Uygulama yöntemi: Çelik bir mala ile her katman için maksimum 2 mm kalınlıkta harç uygulayınız. İlk katı, çatlakları örtmek ve düz olmayan yüzeyleri düzeltmek için yüzeye sıyrarak uygulayın. Aşağıdaki katmanları uygulamadan önce önceki katın kurumasını bekleyin. Son kat sünger ile perdelayarak bitirilir. Katmanların toplam kalınlığı 4 mm'yi geçmemelidir.

Uygulama şartları: Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğu için, uygulamadan 24 saat sonra, 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız.

Sarfıyat: Kaplanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfıyat 2mm kalınlık için 1m² başına 2kg'dır.

Raf ömrü ve depolama: Bir palet üzerindeki kuru bir yerde saklanırsa raf ömrü 12 aydır. İstifleme üst üste 8 torbadan fazla olmamalıdır.

Teknik Özellikler:

Malzemenin Yapısı	Mineral agregalar, sentetik katkılar ve özel çimento.
Renk	BEYAZ
Kütle yoğunluğu ıslak harç	≤ 1400kg/m ³ ±100
Kullanım süresi	2 saat
Açıkta bekletme süresi	10 dakika
Yukardaki değerler +23°C'de ve %50 bağlı nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.	

SIVAPER

ÇİMENTO BAZLI İNCE SIVA



Dikkat :Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

- Ürün, su, nem, ter ve/veya diğer vücut sıvılarıyla alkali olarak reaksiyona giren çimento içerir, bu nedenle tahriş edici olarak sınıflandırılır. Tüm çimentolu malzemeler ve ürünlerde olduğu gibi tüm önlemleri alınız.
- Cilt ile temasında zararlıdır.
- Solunduğunda zararlıdır.
- Yutulduğunda zararlıdır.
- Solunum tahrişine neden olabilir.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Elleçlemeden sonra vücudunuzu ve giysilerinizi iyice yıkayın.
- Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- Solunum koruması takın.
- Malzemenin güvenli bir şekilde elleçlenmesi, depolanması, kullanımı ve atılmasıyla ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakın

Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



MEKANİK KARIŞTIRICI



ÇELİK MALA VE SÜNGER KULLANILIR



PATULA İLE FINİSHLENİR



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIN




ÇİMENTO ESASLI



DIŞ CEPHE



İÇ CEPHE



	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Lefkoşa Kıbrıs	
TS-EN998-1 Çimento bazlı ince siva / Cement based fine wall-leveling compound GP, CS I, WO İç ve Dış cephelerde / For interior and exterior surfaces SIVAPER	
Amaçlanan Kullanım Intended Use	Genel amaçlı siva harcı (GP) General purpose rendering mortar (GP)
Kütle yoğunluğu kuru harç Dry density	≤ 1000 kg/m³ ±100
Basınç Dayanımı Compressive strength	CS I
Yapışma kuvveti Adhesion	≥ 0,29 N/mm² FP:A
Su emme Capillary Water absorption	WO
Su buharı geçirgenliği katsayısı Water vapour permeability coefficient	μ ≤ 10
Isı iletkenlik Thermal conductivity coefficient	(λ10, dry) ≤ 0,42 W/mK (Ortalama tablo değeri / Tabulated mean value P = % 50)
Yangına tepki Reaction to fire	A1
Tehlikeli maddelerin salınımı Release / hazardous substances	SDS'e bakınız. See SDS