



UNIPLAN LEVEL 301

BOŞLUKSUZ YÜKSEK AKIŞKAN ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN HAZIR ŞAP MALZEMESİ

Ürün Adı: UNIPLAN LEVEL 301

Ürün açıklama kısa: Boşluksuz yüksek akışkan ısıtma sistemlerinde kullanılan hazır şap malzemesi

Tanımı: Çimento esaslı kolay kullanım imkanı veren boşluksuz ve akışkan şaptır.

Özellikleri: Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.Elle ve karıştırıcıyla kara sıva makinesi ile uygulama imkanı kolaydır. İç mekanlarda,zeminlerde yüzey düzgünlüğü elde etmeyi sağlar. Yerden ısıtma sistemlerinin üstüne kullanılır.

Uygulama yüzeyleri: İç mekanlarda ve zeminlerde kullanılır.

Yüzey hazırlığı: Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı azaltacak her türlü yağ, pas ve parafın kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Karışım el veya helezonlu kaba sıva makineleri ile hazırlanan harç (6-6.5lt su miktarı)(fazla su kullanılması ayrışmaya sebep olur ve mukavemeti düşürür. min 1cm max 5 cm kalınlığında yüzeye serilir .İsteğe bağlı olarak yüzey sertleştiğinde mekanik perdah ile düzgünleştirme yapılır.

Uygulama yöntemi: Uygulama sırasında harç içerisine kireç,çimento ve alçı ilave edilmemelidir.Dayanıklılık açısından uygulama sonrası 24 saat sonra,7 gün içerisinde hava koşullarına bağlı olarak yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.Çok geniş alanlardaki uygulamalarda,uygun aralıklarla dilatasyon oluşturulması tavsiye edilir.

Uygulama şartları: Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası olmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız. Sarfiyat Kaplanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfiyat 10mm kalınlık için 1m² başına 15kg'dır. Raf ömrü ve depolama: Bir palet üzerindeki kuru bir yerde saklanırsa raf ömrü 12 aydır. İstifleme üst üste 8 torbadan fazla olmamalıdır.

Teknik Veriler

Kütle yoğunluğu kuru harç	≤1600 kg/m ³ ±100
Basınç Dayanımı	≥25N/mm ²
Eğilme Dayanımı	≥5N/mm ²
Su emme	≤ 0,5kg/m ² .h0,5
Bağ Dayanımı	≥ 1.5N/mm ²
Sınırlandırılmış büzülme/genleşme	≥ 2N/mm ²

Toz Miktarı	Su Miktarı	Islak Yoğunluğu kg/m ³	Kuru Yoğunluğu kg/m ³	Hava	Yayılma	7 günlük eğilme dayanımı	7 günlük basınç dayanım
5000 gr	850gr	2.200 kg/m ³	1.600 kg/m ³	5 %	23 cm	4.15 N/mm ²	15.58 N/mm ²

Yukarıdaki değerler laboratuvar ortamında yapılan ürün testlerin sonucudur.

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİNDE KULLANILIR.



UNIPLAN LEVEL 301



BOŞLUKSUZ YÜKSEK AKIŞKAN ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN HAZIR ŞAP MALZEMESİ

Depolama: Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. 12 ay raf ömrü vardır.

Sarfıyat: Kaplanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfıyat 10mm kalınlık için 1m² başına 15kg'dır.

Dikkat: Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız.

Not1: Teknik özellikler bölümünde sağlanan tüm teknik veriler ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır. Size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır; ancak işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



PISTONLU
HAZIR KARA
SIVA MAKİNASI
KULLANIN



HELEZONLU
KARA SIVA
MAKİNASI
KULLANIN



MASTAR İLE
DÜZELTİN



KİŞİSEL
KORUYUCU
EKİPMAN
KULLANIN



YÜKSEK ISI
İLETKENLİĞİ



ISI VE SES
YALITIMI



YERDEN ISITMA
SİSTEMLERİ



İÇ CEPHE




DAYANIKLI



ÇİMENTO ESASLI



TS-EN 13813



>5°C
<35°C



6-6,5 LT
SU
WATER

CE
2404

BMP TRADE LTD

Güney Sokak, Minareliköy, Lefkoşa Kıbrıs

TS-EN 13813

Boşluksuz yüksek akışkan ısıtma sistemlerinde kullanılan hazır şap malzemesi
Ready-made screed material used in gapless high fluid heating systems
İç cephelerde / For interior

UNIPLAN LEVEL 3010

Kütle yoğunluğu kuru harç Dry density	≤1600 kg / m ³ ±100
Basınç dayanımı Compressive strength	≥25N/mm ²
Eğilme Dayanımı Flexural Strength	≥5N/mm ²
Su emme Water absorption	≤ 0,5kg/m ² .h0,5
Bağ Dayanımı Bond Strength	≥ 1.5N/mm ²
Sınırlandırılmış büzülme/genleşme Limited contraction/expansion	≥ 2N/mm ²
Yangına tepki Reaction to fire	A1
Tehlikeli maddelerin salınımı Release / hazardous substances	SDS'e bakınız. See SDS