

PERLİTEKS 10

ÇİMENTO VE PERLİT ESASLI SIVA



Ürün adı: PERITEKS 10

Ürün açıklama kısa: Çimento ve perlit esaslı sıva

Tanımı: Çimento ve perlit esaslı elle uygulanabilen iyi kaliteye sahip uygulamaya hazır bir ince sıvadır.

Özellikleri: Alçı esaslı ürünlerden daha kolay uygulanır. Suyu bünyesinde daha uzun süre tutarak yüzeyin hızlı kurumasını ve kılcal çatlakları engeller. Rutubete ve neme dayanıklıdır.

Uygulama Alanları: Tüm yapıların iç cephelerinde ikinci el sıvama işleri bitmiş yüzeylere en son ince sıva katı olarak uygulanır.

Yüzey hazırlığı: Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmalı. Yüzey yapışmayı azaltacak her türlü yabancı maddelerden temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzey havanın durumuna göre uygulamaya başlanmadan önce nemlendirilmelidir. Yüzey parlak beton ise ASLAN GİPSOPLAS ile astarlanmalıdır.

Karışım: 30kg Perliteks 10 için 9-10 lt su temiz karıştırma kabına boşaltılır. Perliteks 10, yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dk'lık karıştırıcı ile 2 dakika, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Harç dinlendirilip tekrar 1dk karıştırılır. Kullanmadan önce tekrar karıştırınız. Karışıma fazla su ekleyerek pota ömrünü azaltmak için çalışmayın. Harcın içine ek katkı maddeleri ilave etmeyin.

Uygulama şartları: Ortam sıcaklığı +5° ile +35C° arası olmalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız. Önceden alçı sıvanmış ve akrilik esaslı kaplanmış veya boyanmış olan yüzeylerde uygulamayınız.

Uygulama yöntemi: Harcı her seferinde en fazla 10 mm uygulayınız. Katlar arası 1-2 saat arası beklenmelidir. Uygulanan Perliteks 10 yüzeyde kurumaya başladığı zaman takoz fırça yardımıyla yüzey nemlendirilerek süngerleme işlerine geçilir veya tercihen çelik mala yardımıyla bastırılarak yüzey pürüzsüz, dokuya sahip olur. Mükemmel pürüzsüz yüzey isteniyorsa, Perliteks 10 tam kuruduktan sonra SATENTEK 5 işlemine geçilmelidir.

Sarfıyat: Uygulanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfıyat 3mm için 1m²'de 3.3kg'dır.

Raf ömrü ve depolama: Rutubetsiz ve kuru ortamda 1 yıl. Kullanıldığı durumda ambajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. En fazla 10 kat istifli kuru ortamda depolanır.

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı	Mineral dolgular, sentetik katkılar, perlit ve özel çimento içerir.
Renk	Beyaz
Kütle yoğunluğu ıslak harç	1100 kg/m³±%5
Kütle yoğunluğu kuru harç	1500 kg/m³±%5
Açıktaki bekletme süresi	Min 2mm max 10mm
Kullanım süresi	2 saat
Açıktaki bekletme süresi	20 dakika
Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.	

PERLİTEKS 10

ÇİMENTO VE PERLİT ESASLI SIVA



Dikkat :Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

- Ürün, su, nem, ter ve/veya diğer vücut sıvılarıyla alkali olarak reaksiyona giren çimento içerir, bu nedenle tahriş edici olarak sınıflandırılır. Tüm çimentolu malzemeler ve ürünlerde olduğu gibi tüm önlemleri alınız.
- Cilt ile temasında zararlıdır.
- Solunduğunda zararlıdır.
- Yutulduğunda zararlıdır.
- Solunum tahrişine neden olabilir.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Elleçlemeden sonra vücudunuzu ve giysilerinizi iyice yıkayın.
- Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- Solunum koruması takın.
- Malzemenin güvenli bir şekilde elleçlenmesi, depolanması, kullanımı ve atılmasıyla ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakın

Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



MEKANİK
KARIŞTIRICI



ÇELİK MALA
İLE ÇEKİLİR




KİŞİSEL KORUYUCU
EKİPMAN KULLANIN



İÇ CEPHE



ÇİMENTO ESASLI



 2404	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Lefkoşa Kıbrıs	
TS-EN998-1:2016 Çimento ve Perlit Esaslı Sıva / Perlite and Cement Base Plaster GP, CSIW, W1 İç cephelerde / For interior PERLİTEKS 10	
Donma çözünme çevriminden sonra çekme yapışma kuvveti Adhesion after required freeze thaw cycles	≥0.3 N/mm²
Su emme Water absorption	W1
Su buharı geçirgenliği katsayısı Water vapour permeability coefficient	μ < 15/35
Isı iletkenlik Thermal conductivity coefficient	≤0.83 W/mK for P=50%
Dayanıklılık donma çözünme çevriminden sonra çekme yapışma kuvveti Durability adhesion after required freeze thaw cycles	≥0.3 N/mm²
Dayanıklılık donma çözünme çevriminden sonra su emme Durability water permeability after required freeze thaw cycles	1ml/cm² 48 saat sonra 1ml/cm² after 48 hrs
Yangına tepki Reaction to fire	A1
Tehlikeli maddelerin salınımı Release / hazardous substances	SDS'e bakınız. See SDS