

SÜPER PAH

YÜKSEK PERFORMANSLI ÇİMENTO ESASLI YAPISAL OLMAYAN TAMİR HARCİ

Tanımı: Yüksek performanslı ,çimento esaslı yapısal olmayan tamir harcı.

Özellikleri: Kolay uygulanır, esnek yapıdadır.

Büzülme yapmaz.

Betona yüksek aderans sağlar.

İç ve dış mekanlarda uygulanır.

Diğer yapısal tamir harçlarının aksine 10mm ile 80mm arası geniş bir kullanım kalınlık uygulama aralığı vardır.

Tek katta 80mm derinliğe kadar pah uygulama imkanı verir.

Çatlak oluşumuna dayanıklı olması için özel dolgu, polimer ve lif takviyelidir.

Uygulama yüzeyleri: Beton yapıların tamirinde kullanılır.

Delik ve kırıkların onarımında

Parlak beton yüzeylerde

izolasyon işlerinde pahların yapılmasında

izolasyon işlerinde beton zeminlerin meyilinin düzeltilmesinde

Beton drenaj kanallarında meyil verilmesinde

Hazır beton levhaların tamirinde

Uygulama Sınırları: Minimum uygulama kalınlığı 10 mm,Maksimum uygulama kalınlığı 80 mm

Yüzey hazırlığı Uygulama yapılacak yüzey kalıp yağı, boya, toz gibi maddelerden arındırılmalıdır. Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Metal parçalar üzerindeki pas temizlenip bir antipas ile harçtan teması kesilmelidir. Yüzeyde nemlendirme uygulama yapılmadan 24 saat önce ve 2 saat önce yüzey tam olarak doyurularak uygulamaya geçilebilir.

Karışım: 25 kg SÜPER PAH için 5,5.25Lt su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. SÜPER PAH yavaş yavaş ilave edilerek karışım homojen hale gelinceye ve topaklanmalar bitene kadar mekanik karıştırıcı ile en az 2 dakika karıştırılır.

Uygulama yöntemi: Kalınlığa ve bitiş yüzeyine bağlı olarak bir veya daha fazla katman olarak el ile uygulanır.Önerilen kalınlığa kadar katmanlar oluşturun ve havayı katlar arasına sıkıştırmadan uygulayın.Uygulama kalınlığı 10mm ile 80mm'ye sonra ek katmanlar halinde yapılmalıdır.Yüzeyi bir alüminyum cetvelle düzeltin ve ardından standart bitiş yöntemine geçin.Pürüzsüz bir bitiş elde etmek için,önceki geçişler sertleştikten sonra 10mm kalınlığında bir bitiş geçişi uygulayın.



Uygulama şartları: Aşırı sıcakta, rüzgarlı ortamlarda veya don sırasında uygulama yapılmamalı veya gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulama +5°C ve +35°C arasında yapılmalı, uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5°C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmaz. Hemen kullanılacak kadar harç hazırlanmalı, harç priz almaya başladıktan sonra su ilave edilmemelidir. Uygulamayı takip eden 72 saat süresince uygulama yapılan yüzeyler aralıklı olarak nemlendirilmelidir.

Sarfiyat: Kaplanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfiyat 10mm kalınlık için 1m² başına 17 kg'dır.

Raf ömrü ve depolama: Bir palet üzerindeki kuru bir yerde saklanırsa raf ömrü 6 aydır. İstifleme üst üste 8 torbadan fazla olmamalıdır.

Teknik Özellikler:

Malzemenin Yapısı	Mineral agregalar, sentetik katkılar ve özel çimento.
Renk	GRİ
Kütle yoğunluğu ıslak harç	≤ 2000 kg/m ³ ±100
Kullanım süresi	15-20 DK
Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.	

SÜPER PAH

YÜKSEK PERFORMANSLI ÇİMENTO ESASLI YAPISAL OLMAYAN TAMİR HARCİ

Dikkat :Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

- Ürün, su, nem, ter ve/veya diğer vücut sıvılarıyla alkali olarak reaksiyona giren çimento içerir, bu nedenle tahriş edici olarak sınıflandırılır. Tüm çimentolu malzemeler ve ürünlerde olduğu gibi tüm önlemleri alınız.
- Cilt ile temasında zararlıdır.
- Solunduğunda zararlıdır.
- Yutulduğunda zararlıdır.
- Solunum tahrişine neden olabilir.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Elleçlemeden sonra vücudunuzu ve giysilerinizi iyice yıkayın.
- Bu ürünü kullanırken yemek yemek, içmek veya sigara içmeyin.
- Solunum koruması takın.
- Malzemenin güvenli bir şekilde elleçlenmesi, depolanması, kullanımı ve atılmasıyla ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakın

Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özelliklerle şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



MEKANİK KARIŞTIRICI



ŞİVACI MALASI İLE UYGULAYIN



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIN



İLAVE BİLEŞEN EKLEMİYİN



DONMUŞ VE DON TEHLİKESİ OLAN ALANLARA UYGULAMAYIN



SERTLEŞMİŞ KARIŞIMA SU İLAVE EDEREK KULLANMAYIN



SAĞLAM OLMAYAN SORUNLU YÜZEYLERE UYGULAMAYIN



ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİNDEN KORUYUN




CEPHE-ZEMİN



İÇ-DİŞ CEPHE



TİKSOTROPİK




ÇİMENTO ESASLI



CSIV R2



TS-EN1504-3



>5°C
<35°C



ELYAFLI



5,5 LT
SU
WATER



ISO 9001

ISO 10002

ISO 14001

ISO 50001

ISO 45001

 2404	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Lefkoşa Kıbrıs	
TS-EN1504-3 R2 SINIFI YAPISAL OLMAYAN ÇİMENTO ESASLI TAMİR HARCİ R2 CLASS NON STRUCTURAL CEMENT BASED REPAIR MORTAR R2, CSIV İç ve Dış cephelerde / For interior and exterior surfaces SÜPER PAH	
Amaçlanan Kullanım Intended Use	R2 SINIFI YAPISAL OLMAYAN ÇİMENTO ESASLI TAMİR HARCİ R2 CLASS NON STRUCTURAL CEMENT BASED REPAIR MORTAR
Kütle yoğunluğu kuru harc Dry density	≤ 1600 kg/m³ ±100
Basınç Dayanımı Compressive strength	≥ 20 MPa
Donma-çözünme Freeze-thaw	≥ 0,8 MPa
Kapiler su emme Capillary water absorption	≤ 0,5 kg.m².h0,5
Yapışma bağ dayanımı: Adhesive bond strength:	≥ 0,8 MPa
Klorür iyonu içeriği: Chloride ion content:	≤ % 0,05
Yangına tepki Reaction to fire	A1
Tehlikeli maddelerin salınımı Release / hazardous substances	SDS'e bakınız. See SDS