

UNIPLAN SL 100



ÜRÜN ADI

UNIPLAN SL 100

TANIMI

Çimento esaslı ve yüksek dayanımlı kendiliğinden yayılabilen, son kat olarak kullanılabilen ve zeminleri düzleştirmek ve pürüzsüz hale getiren tesviye şapı.

UYGULAMA ALANI

Aynı gün içerisinde tesviye ve uygulama yüzeyi oluşturulması gereken ticari alanlar, depolar ve iç mekanlar için uygundur.

ÖZELLİKLERİ

5 saat sonra üzerinde gezilebilir. Hızlı kuruma özelliğindedir. İnce agregalıdır. 3-10 mm kalınlığında uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzey aspirasyon veya süpürme yoluyla tozdan arındırılmalıdır. Varsa bölgesel bozukluklar tamir harçları ile tamir edilmelidir. Yüzey uygulamadan

en az 30 dakika önce inceltilmeden astarlanmalıdır

Uygulama Aletleri

Çelik mala, el mikseri, kirpi rulo.

UYGULAMA

20 kg'lık bir torba UNIPLAN SL 100'e ortalama 5 litre temiz su ilave edilmelidir. Düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç zemine boşaltılmalı ve yüzeyindeki pürüzlerin doldurulması için silme çekilmelidir. UNIPLAN SL 100 kendiliğinden yayılır. Kalınlık bir mala ile ayarlanmalıdır. Mikser pompa ile uygulama yapılmaktaysa, malzemenin beraber yayılımını bozmamak için çalışılan alanın genişliği 6 metreyi geçmemelidir. Yayılan malzeme gerekliyse kirpi rulo ile düzleştirilmelidir.

UYGULAMA KOŞULLARI:

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama
- yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır

SARFIYAT

1 m² de 1 mm için 1,6 kg

AMBALAJ BOYUTU: 20 KG

UYARILAR VE ÖNERİLER:

- Tesviye gereksinimleri uygulama öncesinde tespit edilmelidir.
- Varsa dilatasyon derzlerine riayet edilmelidir.
- Yabancı madde eklenmemelidir.

- Dayanıksız ve gevşek yüzeylerde uygulanmaz.
- Tamir gerektiren eski yüzeylerde ve ahşap zeminlerde uygulanmaz.
- Sürekli ıslak ve rutubete maruz zeminlerde uygulanmaz.

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA :

Orijinal açılmamış ambalajında, rutubetsiz, direkt güneş ışığına maruz kalmayan ve kuru ortamlarda, ortam sıcaklığı gözetildiğinde üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Topaklanmış veya taşlaşmış ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.