

ASTAR Z 301



Ürün adı :
ASTAR Z301

Tanımı:Kopolimer akrilik esaslı,tek bileşenli,emici yüzeyler için astar malzemesidir.

Özellikleri:Neme karşı dayanım sağlar.Kolay uygulanır.Yüksek aderans sağlar.Çok hızlı kurlenme özelliğine sahiptir.Kapalı mekanlarda güvenle kullanılır.Solvent içermez ve kokusuzdur.Emici yüzeylere yapılan çimento esaslı kaplamalarda hızlı su kaybından kaynaklanan çatlamları önler.

Kullanım yerleri:

- İç ve dış mekanlarda,düşey ve yatay uygulamalarda kullanılır.
- Alçı-kartonplak, alçı-sıva, gazbeton, sıva, kireçli sıva, sunta gibi emici yüzeylerin nemden korunmasında,

- Tesviye şapı ve diğer benzer şapların işleme süresini uzatmak, zemine aderansını artırmak ve hava kabarcıklarını minimize etmek amacıyla
- Alçı sıvalardan önce, yüzeyin hızlı su emmesinden meydana gelen çatlakların oluşmasını önlemek için, alçı-kartonplak, alçı-sıva, gazbeton, sıva, kireçli sıva ve tuğla duvarların astarlanmasında,
- Alçı-kartonplak, alçı-sıva, gazbeton, kireçli sıva, sunta gibi emici yüzeylere, seramik veya mermer uygulamasından önce yapıştırıcı harcının suyunu hızlı kaybetmesini ve kaplamanın zamanla dökülmesini önlemek amacıyla,
- Halı altı şaplarının tozumaya karşı kondisyonunun artırılmasında,
- Duvar kağıdı ve boya uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır.

Uygulama

Malzemeyi dengeli bir şekilde dağıtarak, göllenme oluşmasına izin vermeyiniz.Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır.Fırça veya rulo ile uygulanır.

Sarfıyat: Alçı esaslı yüzeyler, anhidrit şap ve seramik yapıştırıcı kalıntılarının olduğu durumlar için sarfıyat 80-150gr/m²dir. Beton, çimento esaslı kaplamalar kumtaşı gibi mineral esaslı emici yüzeyler için yaklaşık sarfıyat 50-150gr/m²dir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Uygulamada ortam ve yüzey sıcaklığı +5C'nin altında ya da +30C'nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Uygulama sırasında ve sonrasında astarın kirlenmesini önleyiniz.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. +5 C altında depolamayınız. Dondan koruyunuz.

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Aslan Astar Z301 0C'nin altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.