

EUROPLAS KD 208

ÇİMENTO,SİLİKON VE ELYAF KATKILI KALIN DOLGULU 3.EL SIVA

Ürün adı : EUROPLAS KD 208

Ürün açıklama kısa: ÇİMENTO,SİLİKON VE ELYAF KATKILI
KALIN DOLGULU 3.EL SIVA

Tanımı ve uygulama alanı: Çimento, silikon ve elyaf katkılı kalın dolgulu dalga dalga göstermeyen 3.el sıvadır.

Özellikleri:

Dış yüzeyler için
Silikon katkılı
Fiber takviyeli.
Sünger uygulaması ile tamamlanır.
Çalışma süresi uzundur. Rötire çatlakları göstermez.

Uygulama yüzeyleri: Kaba siva / 2.el / iri taneli dış sıvaların kaplanması için.

Uygulama Sınırları: Alçı yüzeylere, boyalı yüzeylere, dış akrilik kaplamalara ve gevşek yüzeylere uygun değildir. 5mm altındaki kalınlıklarda katmanlar halinde uygulanır.

Yüzey hazırlığı: Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı azaltacak her türlü yağ, pas ve parafın kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Metal parçalar üzerindeki pas temizlenip anti pas ile astarlanmalıdır. Yüzey uygulama yapılmadan 24 saat önce nemlendirmelidir.



Karışım: 35 kg EUROPLAS KD 208 için 6-7lt su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. EUROPLAS KD 208 yavaş yavaş ilave edilerek karışım homojen hale gelinceye ve topaklanmalar bitene kadar mekanik karıştırıcı ile en az 3 dakika karıştırılır. Kullanmadan önce tekrar karıştırınız.

Uygulama yöntemi: Çelik bir mala ile her katman için maksimum 5 mm kalınlıkta harç uygulayınız. İlk katı, çatlakları örtmek ve düz olmayan yüzeyleri düzeltmek için yüzeye sıyırarak uygulayın. Aşağıdaki katmanları uygulamadan önce önceki katın kurumasını bekleyin. Son kat sünger ile perdelayarak bitirilir. Katmanların toplam kalınlığı 10 mm'yi geçmemelidir.

Uygulama şartları: Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğu için, uygulamadan 24 saat sonra, 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız. Sarfiyat Kaplanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfiyat 5mm kalınlık için 1m² başına 4-5kg'dır.

Raf ömrü ve depolama: Bir palet üzerindeki kuru bir yerde saklanırsa raf ömrü 12 aydır. İstifleme üst üste 8 torbadan fazla olmamalıdır.

EUROPLAS KD 208

ÇİMENTO,SİLİKON VE ELYAF KATKILI
KALIN DOLGULU 3.EL SIVA

Dikkat :Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

- Ürün, su, nem, ter ve/veya diğer vücut sıvılarıyla alkali olarak reaksiyona giren çimento içerir, bu nedenle tahriş edici olarak sınıflandırılır. Tüm çimentolu malzemeler ve ürünlerde olduğu gibi tüm önlemleri alınız.
- Cilt ile temasında zararlıdır.
- Solunduğunda zararlıdır.
- Yutulduğunda zararlıdır.
- Solunum tahrişine neden olabilir.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Elleçlemeden sonra vücudunuzu ve giysilerinizi iyice yıkayın.
- Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- Solunum koruması takın.
- Malzemenin güvenli bir şekilde elleçlenmesi, depolanması, kullanımı ve atılmasıyla ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakın

Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.



Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik fôydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve deęiřtirme hakkına sahiptir.

MEKANİK
KARISTIRICI

**KARIŞTIRDIKTAN
SONRA 3 DK
BEKLETİLİR**

ÇELİK MALA İLE ÇEKİLİR

**SÜNGERLİ
MALA FİNİŞ**


**KİŞİSEL
KORUYUCU
EKİPMAN KULLANIMI**



DIŞ CEPHE

SİLİKONLU

ELYAFLI



 2404	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Lefkoşa Kıbrıs	
TS-EN998-1:2016 Çimento,silikon ve elyaf katkılı kalın dolgulu 3.el sıva Cement, silicene and fiber added thick filled 3rd hand plaster GP, CSIII, W1 Dış cephelerde / For exterior surfaces EUROPLAS KD 208	
Amaçlanan Kullanım <i>Intended Use</i>	Genel amaçlı sıva harcı (GP) General purpose rendering mortar (GP)
Kütle yoğunluğu kuru harç <i>Dry density</i>	$\leq 1500 \text{ kg/m}^3 \pm 100$
L2 Basınç Dayanımı <i>Compressive strength</i>	CSIII
Su emme <i>Capillary water aption</i>	W1
Su buharı geçirgenliği katsayısı <i>Water vapour permeability coefficient</i>	$\mu \geq 4$
Isı iletkenlik <i>Thermal conductivity coefficient</i>	$(\lambda 10, \text{dry}) \leq 0.50 \text{ W/mK}$ (Ortalama tablo değeri P =% 50) ((tabulated mean value; P=50%))
Yangına tepki <i>Reaction to fire</i>	A1
Tehlikeli maddelerin salınımı <i>Release / hazardous substances</i>	SDS'e bakınız. See SDS