

SÜPER PAN İNCE



TANIMI:Çimento bazlı alçıpan yüzeyler için geliştirilmiş son kat macundur.

ÖZELLİKLERİ:Astarsız yüksek yapışma gücü.Rahat uygulama.Elastik yapısı ile çatlamalara karşı üstün dayanım sağlar.Termik şoklara dayanıklıdır.Boya öncesi mükemmel sonuç verir.

UYGULAMA ALANI:Alçıpan,bordex,betopan gibi kaplamaların yüzeylerine.

UYGULAMA SINIRLARI:Alçı yüzeyler, boyalı yüzeyler, dış cephe akrilik kaplamalar ve gevşek yüzeyler için uygun değildir. 2 mm'nin üstündeki kalınlıklarda tabakalar halinde uygulanır.

UYGULAMA HAZIRLIĞI:Kaplanacak yüzeyin sağlam, kuru, pürüzsüz ve tozdan arındırılmış olduğundan emin olunuz. Yüzeydeki yapışmayı azaltacak artık yağ, gres ile gevşek parçacıkları temizleyin. Yüzeyde akrilik boya varsa tüm boyalar çıkarılmalıdır.

KARIŞIM:30 kg SÜPER PAN İNCE için temiz karıştırma kabına 6-7 litre su boşaltılır. SÜPER PAN İNCE yavaş yavaş eklenir ve mekanik bir karıştırıcı ile karışım homojen ve topaksız hale gelinceye kadar en az 3 dakika karıştırılır. Kullanmadan önce malzemeyi iyice karıştırın.

UYGULAMA:Çelik mala ile her kat için maksimum 2 mm kalınlığında harç tatbik edilmelidir. Çatlakları kapatmak ve pürüzlü yüzeyleri düzeltmek için ilk katı sıyırma yöntemiyle yüzeye uygulayın. Sonraki katları uygulamadan önce önceki katın kurumasını bekleyin. Katmanların toplam kalınlığı 2 mm'yi geçmemelidir.



Teknik Bilgi Föyü Revizyon 1

UYARILAR:Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğundan uygulamadan 24 saat sonra 2-3 gün su serpilmelidir. Donmuş veya yarı donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere uygulamayınız. Direkt güneş ışığına, kuvvetli rüzgara veya sıcak yüzeylere uygulamayınız.

TÜKETİM:Kaplanacak yüzeye ve uygulama şekline göre 1mm kalınlık için ortalama sarfiyat 1,100 kg/m²

RAF ÖMRÜ:Kuru bir yerde palet üzerinde depolandığında raf ömrü 3 aydır.

Teknik Bilgi	
Malzemenin Yapısı	Mineraller, sentetik katkıları ve özel çimento.
Renk	BEYAZ
Yoğunluk	≤ 1100 kg/m ³ ±100
Çalışma Süresi (kap ömrü)	2 SAAT
Açık zaman aralığı	10 DAKIKA
	23°C ve %50 bağıl nemde priz süreleri verilmiştir. Daha yüksek sıcaklıklar sertleşme süresini kısaltır ve daha düşük sıcaklıklar uzatır.

Dikkat :

Hazırlanan harç içerisine yabancı bir malzeme ilave edilmemelidir.Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız.

UYGUNLUK BELGESİ



TS EN 998-1 kapsamındadır.



2404

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Not1: Teknik özellikler bölümünde sağlanan tüm teknik veriler ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır. Size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır; ancak işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.