



ASLAN®

İNCİ

SU BAZLI PARLAK SATEN BOYA



TANIMI: %100 Saf akrilik bağlayıcı dekoratif ve koruyucu amaçla kullanılan su bazlı saten boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir.Çatlama ve dökülme yapmaz.Kokusuzdur.İnsan sağlığı ve çevre dostudur.Su ile silinme ve yıkanmaya dayanıklıdır.Yüksek örtme gücüne sahiptir.Renkleri solmaz.Beyazlığı ise sararmaz.İlk günkü gibi canlı gözükür.Teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.Darbeler ve çizilmelere karşı dayanıklıdır.Her mevsimde kullanılabilir.Çabuk kurur ve kapalı ortamlarda koku bırakmaz.

YÜZEY DURUMUNA GÖRE UYGULAMA ŞEKLİ:

1- Yeni boyatılacak yüzeyler:

A- Yüzey klasik kireçli 3.el uygulama var ise boya uygulamasına geçilmeden yüzeyin pürüzsüz olması için Aslan Satenteks çimento bazlı saten macunu çekilerek yüzey pürüzsüz duruma getirilir veya Aslan mikro akrilik saten macunu çekilerek yüzey hazırlanır.Akrilik esaslı macun dışında kullanılan düzeltim malzemelerin uygulanmasından sonra su bazlı astar kullanılmalıdır. B-Yüzeyde saten alçı uygulaması var ise boyama işlemine başlamadan önce su bazlı akrilik astar kullanılacak zemin güçlendirildikten sonra boyama işlemine geçilmelidir. C-Yüzeyde eskiden boyanmış sentetik esaslı boya uygulaması var ise sıfır numaralı zımpara ile zımpara yapılarak yüzeydeki parlaklık hafif şekilde giderilmelidir. Bu uygulamadan sonra yüzeyin tozu alındıktan sonra boya işlemine geçilmelidir.

2- Eski boyalı zeminler:

A-Uygulama yapılacak yüzeyde eski boya uygulaması var ise eski boyanın duvar yüzeyinde kalitesi kontrol yapılmalıdır. Ele çıkan bir boya tabakası var ise zımpara yapıldıktan sonra su bazlı akrilik astar kullanılmalıdır.Astar uygulaması yapıldıktan sonra boya işlemine geçilmelidir.

BOYA İNCİLTİLMESİ VE UYGULAMA:

İnci su bazlı boyayı %10 su ile inceltiniz.Homojen şekilde karıştırınız.Yüzeyde gerekli işlemler ve boya inceltilmesi yapıldıktan sonra süngerli veya az tüylü rulolar kullanılabilir. Ayrıca havasız airless tipi makine uygulanabilir. Uygulama sırasında rulo aynı yönde kullanılmalıdır.Yüzeyin durumuna bağlı olarak 2-3 kat uygulanmalıdır.Katlar arası 5 saat beklenmelidir.

KURUMA SÜRESİ: Kuruma süresi 15 dakika ,toz kuruması 30 dakika sert kuruması ise 24 saattir.

ÖNERİLER:

Uygulama yapılacak yüzeylerin sıcaklığı +5 C derecenin üzerinde olmalıdır.Kesinlikte inceltmede tuzlu su kullanmayınız.Kireç veya benzeri malzemeler kesinlikle ilave etmeyiniz.Uygulama yapıldıktan sonra kullanılan aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

SARFIYAT:1 lt ile tek katta yüzeye bağlı olarak 16-22 m² alan boyanır.

TEHLİKE İFADELERİ:

H317: Alerjik bir cilt reaksiyonuna yol açabilir.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, kap veya etiketi yanında bulundurun.
P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P264: Kullandıktan sonra ellerinizi su ile iyice yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338: GÖZE KAÇMASI HALİNDE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa, çıkarın ve durulamaya devam edin.
P333+P313: Ciltte tahriş veya döküntü oluşursa: Tıbbi yardım/tedavi alın.
P337+P313: Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım/tedavi alın.
P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık toplama noktasına teslim edin.

TS EN 5808'e uygundur

G 008-BY105