

SIVAMIX MHL 200 R

Ürün Adı

SIVAMIX MHL 200 R



Tanımı

Çimento esaslı pistonlu ve helezonlu sıva makineleri ile uygulanabilen yüksek kaliteye sahip uygulamaya hazır bir karışımdır.

Özellikleri

- Şantiye gelen dengesiz kumlardan dolayı yaşanan hortum tıkanmaları ve zaman kaybı yaşatmaz.
- Fabrikasyon ortamda üretildiği ve paketlenmiş ürün olduğu için makineye beslemesi süratlidir.
- Hortum içerisinde donmaz.
- Yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Kolaylıkla master çekilip düzeltilir.
- Uygulama sırasında malzeme kaybı olmaz.
- Rutubet ve neme dirençlidir.
- Eski tip sıva uygulamalarına oranla daha hızlıdır.
- Uygulama sırasında karışım hazır olduğundan zamandan ve işçilikten kazandırır.
- Standart üretim ve kalitededir.
- Uygulamaya hazır karışımdır.

- Dozajlama dan kaynaklanabilecek verim ve kalite kaybını önler.
- Taşımada kolaylık.
- Stok kontrolünde kolaylık.

Uygulama Alanları

Tuğla, beton, brüt beton, gaz beton, briket ve bims, duvar ve tavan yüzeylere uygulanır. Bu zeminlere uygulamadan önce SERPMEMİX MHL 200 R serpmesi uygulanmalıdır.

Teknik Veriler:

Su karışım oranı: 5-6 kg /40 kg

Kütle yoğunluğu kuru harç: 1,650 kg/m³ +200 kg/m³

Basınç dayanımı: (CS III)

Bağ dayanımı: $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)

Yapışma mukavemeti: $\geq 0,20 \text{ N/mm}^2$ (28 gün)

Su emme: $0.4 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0.5} (W_0)$

Isı iletkenlik katsayısı ($\lambda_{10, \text{dry}}$): $\leq 0.79 \text{ W/mK}$

Su buharı geçirgenliği katsayısı (μ): $\mu \leq 25$

Yangına tepki :A1

Uygulama Kalınlığı: Min. 5 mm Max. 2,5 cm

Açıkta bekletme süresi: 20 dakika

Kullanma Süresi: 2 saat

Yukarıdaki değerler +23°C De ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam taşıyıcı temiz olmalıdır her türlü toz, kalıp, yağı ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Sıva atma işlemine başlamadan önce yüzeylerin kırık, çatlak, delik gibi gerekli tamiri yapılmalıdır. Uygulamaya geçilmeden önce duvar mutlaka su ile nemlendirilmelidir. SIVAMIX MHL 200 R uygulamasından önce beton ve brüt beton yüzeyler, tuğla, briket ve bims yüzeylere ön serpmesi ASLAN SERPMEMİX MHL 200 R

uygulanmalıdır. Ön serpmeye uygulamasından sonra en erken 24 saat sonra SIVAMIX MHL 200 R sıva uygulamasına başlanmalıdır. Daha kaliteli ve yüksek verim için köşe profilleri ve alüminyum anklar kullanılması önerilir.

Karışım Hazırlanması:

Belirtilen su miktarı makine karıştırıcı haznesine koyulur daha sonra SivamixMHL 200 R , makinenin karıştırıcı kısmına boşaltılır. Atılacak kıvama geldikten sonra mikserdeki ürün transfer bunkerine dökülür

Sıva Uygulanması:

Aslan SIVAMIX MHL 200 R hazır sıva karıştırma ve püskürtme makinası ile karıştırılır ve yüzeye püskürtülür.Uygulanacak kalınlık 2,5 cm'den az ise tek kat uygulama yapılabilir. Kalınlık 2,5 cm'den fazla ise ikinci kat birgün sonra maximum 2,5cm kalınlığında atılarak uygulanır.

İki ano çitası arası makine yardımıyla doldurulduktan sonra mastarlanarak yüzey düzeltilir.Aslan SIVAMIX MHL 200 R yeterince sertleştikten sonra yüzeye 3 el ince sıva uygulamasına geçilir

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Aşırı sıcakta, rüzgarlı ortamlarda veya don sırasında uygulama yapılmamalı veya gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulama +5C ve +30C arasında yapılmalı, uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmaz.

Hemen kullanılacak kadar harç hazırlanmalı, harç çekmeye başladıktan sonra su ilave edilmemelidir.

Uygulamayı takip eden 72 saat süresince uygulama yapılan yüzeyler aralıklı olarak nemlendirilmelidir.

Sarfiyat:

Uygulanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfiyat 10mm için 1 m²'de 15kg 'dır.

1cm	15 kg	1 m ²
2cm	30kg	1 m ²

Ambalaj:

40 kg kraft torba

Depolama:

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat :Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız.

Not1:Teknik özellikler bölümünde sağlanan tüm teknik veriler ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır.Bu nedenle,gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not2:Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız,satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler,kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır.Size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır;ancak

işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not3:Tüm çimento bazlı ürünler kuru,korunaklı yerlerde ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır.Bu koşullar altında bile,ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir.Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için,müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.



Pistonlu hazır kaba sıva makinesi

UYGUNLUK BELGESİ



TS EN 998-1 A1/GP/CS III kapsamındadır.



2404

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir.Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması,belirttiğimiz depolama,saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir.Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Helezonlu kara sıva makinesi