

UNIPLAN SL 205



ÜRÜN ADI

UNIPLAN SL 205

TANIMI

Çimento esaslı kendiliğinden yayılabilen, son kat olarak kullanılabilen tesviye şapı.

UYGULAMA ALANI

Tesviye ve uygulama yüzeyi oluşturulması gereken ev zeminleri için uygundur.

ÖZELLİKLERİ

24 saat sonra üzerinde gezilebilir. 20-50 mm kalınlığında uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzey aspirasyon veya süpürme yoluyla tozdan arındırılmalıdır. Varsa bölgesel bozukluklar tamir harçları ile tamir edilmelidir. Yüzey uygulamadan en az 30 dakika önce inceltmeden astarlanmalıdır.

Uygulama Aletleri

Çelik mala, el mikseri, kirpi rulo.

UYGULAMA

20 kg'lık bir torba UNIPLAN SL 205'e ortalama 5 litre temiz su ilave edilmelidir. Düşük devirli bir el

mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç zemine boşaltılmalı ve yüzeyindeki pürüzlerin doldurulması için silme çekilmelidir. UNIPLAN SL 205 kendiliğinden yayılır. Kalınlık bir mala ile ayarlanmalıdır. Mikser pompa ile uygulama yapılmaktaysa, malzemenin beraber yayılımını bozmamak için çalışılan alanın genişliği 6 metreyi geçmemelidir. Yayılan malzeme gerekliyse kirpi rulo ile düzleştirilmelidir.

UYGULAMA KOŞULLARI:

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

SARFIYAT

1 m² de 1 mm için 1,7 kg

AMBALAJ BOYUTU: 20 KG

UYARILAR VE ÖNERİLER:

- Tesviye gereksinimleri uygulama öncesinde tespit edilmelidir.
- Varsa dilatasyon derzlerine riayet edilmelidir.
- Yabancı madde eklenmemelidir.
- Dayanıksız ve gevşek yüzeylerde uygulanmaz.
- Tamir gerektiren eski yüzeylerde ve ahşap zeminlerde uygulanmaz.
- Sürekli ıslak ve rutubete maruz zeminlerde uygulanmaz.

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA :

Orijinal açılmamış ambalajında, rutubetsiz, direkt güneş ışığına maruz kalmayan ve kuru ortamlarda, ortam sıcaklığı gözetildiğinde üretim

Teknik Bilgi Föyü Revizyon 1

tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Topaklanmış veya taşlaşmış ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.