

EUROPER



daha kalın uygulanmamalıdır

Yüzey hazırlığı

Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmalı. Yüzey, yapışmayı azaltacak her türlü yabancı maddelerden temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Önceden akrilik boya ile boyanmış ise yüzey zımpara olmalıdır. Yüzey havanın durumuna göre uygulamaya başlamadan önce nemlendirilmelidir. Yüzey parlak beton ise Aslan GIPSOPLAS ile astar olmalıdır.

Karışım

30 kg EUROPER için 5Lt su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. EUROPER yavaş yavaş ilave edilerek mekanik karıştırıcı ile 5 dakika karıştırılır. Harç dinlendirilip tekrar 1dk karıştırılır. Kullanmadan önce tekrar karıştırınız.

Uygulama yöntemi

Harcı her seferinde en fazla 6mm uygulayınız. Devam katları uygulamadan önce bir önceki katın kurummasını bekleyiniz. En son kat çekildikten sonra yüzeyde kurumaya başladığı zaman takoz fırça yardımıyla yüzey nemlendirip sünger yardımı ile pürüzlü bir yüzey elde edebilirsiniz.

Uygulama şartları

Ortam sıcaklığı +5C ile +30 C arası olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğu için, uygulamadan 24 saat sonra, 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir. Donmuş,

Ürün Adı

EUROPER

Tanımı ve uygulama alanı

Dış cepheler için çimento esaslı 3.el sıva

Özellikleri

- Silikon ve elyaf içerir .
- Yüzeyin hızlı kurummasından dolayı oluşan kılcal çatlakları engellemek için suyu sıvanın içerisinde daha uzun süre tutar.
- Neme dayanıklıdır.
- Kolay süngerlenir.

Uygulama yüzeyleri

Kaba sıvası atılmış dış cepheler üzerine uygulanır

Uygulama Sınırları

Alçı yüzeylere, boyalı yüzeylere, dış cephe akrilik kaplamaların üzerine ve sağlam olmayan yüzeylere uygulanmaz. 6mm'den

erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız.

Uygulama şartları

Uygulanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfiyat 4,5mm için 1 mt²'de 3kg 'dır.

Raf ömrü ve depolama

Raf ömrü kuru ortamda 1 yıldır. En fazla 8 kat istiflenebilir

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı	Mineral Dolgular, Sentetik katkıları ve Özel Çimento içerir
Renk	Beyaz
Kütle yoğunluğu kuru harç	1550 kg/mt ³ ±100
Kütle yoğunluğu ıslak harç	1800kg/mt ³ ±100
Kullanım süresi	2 saat
Açıkta bekletme süresi	20 dakika
	Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.