

DERZDOLEX

- Otellerde kullanılır.



Tanımı

Çimento esaslı, seramik ve fayans derzleri için dekoratif derz dolgu malzemesidir.

Özellikleri

- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Sırlı yüzeyleri çizmez.
- 1 - 6 mm derz genişlikleri için uygundur.
- Seramik kenarlarına çatlamadan mükemmel
- Yapışma sağlar. işlenebilme süresi uzundur.

Uygulama Alanları

- İç mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
- Mevcut yüzeylere yapıştırılmış seramik ve fayans
- derzlerinin doldurulmasında,
- Konutlarda, Alışveriş merkezlerinde,

Teknik Veriler:

Taze harç için

Malzemenin Yapısı: Mineral Dolgular, Sentetik Katkılar ve Özel Çimento içerir.
Basınç Dayanımı: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Eğilme Dayanımı: $\geq 3,50 \text{ N/mm}^2$
Su Absorbsiyonu:
30 dakika: $\leq 5 \text{ gr}$
240 dakika: $\leq 10 \text{ gr}$
Aşınma Dayanımı: $\leq 2000 \text{ mm}^3$
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı: $+5^\circ\text{C} +25^\circ\text{C}$
Servis Sıcaklığı: $-20^\circ\text{C} +80^\circ\text{C}$

Olgunlaştırma Süresi: 3 - 5 dakika

Kullanma Süresi: 2 saat

Can Suyu Verme: 10 - 20 dakika

Üzerinde Yürünebilir Süresi: 24 saat

Ortam sıcaklığı $+5^\circ\text{C}$ ile $+30^\circ\text{C}$ arası olmalıdır.

Bu ürün çimento esaslı olduğu için, uygulamadan 24 saat sonra, 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız.

Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı:

Seramik ve fayans derzlerinin doldurulmadan önce, kullanılan yapıştırıcının yeterli sertliğe gelmesi beklenmelidir. **DERDOLEX** uygulanmadan hemen önce, yüzey, seramiğine zarar vermeyecek yöntemler ile temizlenmeli ve ıslak süngerle nemlendirilmelidir.

Karışım Hazırlanması:

Karıştırma oranları tablosunda belirtilen su miktarı, temiz bir karıştırma kabına ölçek yardımı ile boşaltılır **DERZDOLEX** yavaş yavaş ilave edilerek, 400 - 600 devir/dk.'lık bir karıştırıcı ile 3 - 5 dakika, üniform ve topaksız bir karıştırıp elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3 - 5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

Sıva Uygulanması:

DERZDOLEX kauçuk mala ile seramiklerin üzerine yayılır ve derz araları doldurulur. Fazla malzeme, derzlerden diyagonal hareketlerle sıyrılır. (Derin derzlerde, önce malzemenin çökmesi beklenmeli, daha sonra bu işlem tekrarlanmalıdır.) Malzeme parmak baskısına dayanana kadar beklenir ve tüm yüzey nemli bir sünger ile temizlenerek, hidrasyonunu tamamlaması için ihtiyacı olan can suyu verilir. Seramiğin yüzeyindeki malzeme kalıntıları nemli bir sünger ile temizlenir ve fugalara son şekli verilir. Malzeme kuruduktan sonra (en geç ertesi gün), seramikler kuru ve temiz bir üstübu ile parlatılır.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

DERZDOLEX sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Aşırı sıcakta, rüzgarlı ortamlarda veya don sırasında uygulama yapılmamalı veya gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulama +5C ve +30C arasında yapılmalı, uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmaz.

Hemen kullanılacak kadar harç hazırlanmalı, harç çekmeye başladıktan sonra su ilave edilmemelidir.

Uygulamayı takip eden 72 saat süresince uygulama yapılan yüzeyler aralıklı olarak nemlendirilmelidir.

Sarfiyat:

Her cm sıva kalınlığı için takriben 12,0 kg / m²

Ambalaj:

20 kg kraft torba

Depolama:

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat :

Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız.

Teknik Bilgi Föyü Revizyon 1

Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız.