

SATENTEKS



satenimsi ve düzgün yüzey için en son kat olarak olarak uygulanır.

Teknik Veriler:

Malzemenin Yapısı: Mineral Dolgular, Sentetik katkıları ve Özel Çimento içerir

Renk: Beyaz

Su karışım oranı: 5lt/20 kg

Kütle yoğunluğu kuru harç: 1550 kgm³ +-50 kg/m³

Kütle yoğunluğu ıslak harç: 1800 kgm³ +-50 kg/m³

Basınç dayanımı: $\geq 3,50 \text{ N/mm}^2$ (28 gün)

Eğilme dayanımı: $5,00 \pm 0,50 \text{ N/mm}^2$ (28 gün)

Yapışma mukavemeti: $\geq 0,90 \text{ N/mm}^2$ (28 gün)

Kapiler su geçirgenliği: $0.4 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0.5}$

Termal iletkenlik kat sayısı ($\lambda_{10, \text{dry}}$): ≤ 0.83

W/mK for P=50% $\leq 0.93 \text{ W/mK}$ for P=90%

Su buharı difüzyon katsayısı (μ): $< 15/35$

Uygulama Kalınlığı: Min. 3 mm Maks. 6 mm

Uygulanacak Zeminin sıcaklığı: $+5^\circ\text{C}$ $+25^\circ\text{C}$

Servis Sıcaklığı: -40°C $+80^\circ\text{C}$

Olgunlaştırma Süresi: 3 - 5 dakika

Kullanma Süresi: 2 saat

Yukarıdaki değerler $+23^\circ\text{C}$ De ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır

Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam taşıyıcı temiz olmalıdır her türlü Toz, kalıp, yağı ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Yüzey havanın durumuna göre uygulamaya başlamadan önce nemlendirilmelidir.

Tanımı

Beyaz Çimento esaslı elle uygulanabilen yüksek kaliteye sahip uygulamaya hazır son kat satendir.

Özellikleri

- İç ve dış mekanlarda.
- Süper Beyaz.
- CYS EN 998-1:2003 AVRUPA STANDARTINA uygundur.
- Kireçsiz ürün.
- Daha yüksek aderans ve dayanıklılığa sahip.
- Rutubete ve neme dayanıklıdır.
- düzgün ve pürüzsüz yüzey oluşturur.

Uygulama Alanları

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde üçüncü el sıvama işleri bitmiş yüzeylerde pürüzsüz

Karışım Hazırlanması:

Elde karıştırılacak 20 kg'lık bir torba ASLAN SATENTEKS 5'e 4 veya 5 lt su ilave edilerek hazırlanır. Karıştırmada mekanik karıştırıcı kullanılması tavsiye edilir. Hazırlanan harç 5 dakika dinlendirilip tekrar karıştırılmalıdır.

Sıva Uygulanması:

Uygulanacak kalınlık 1mm geçmemelidir. Gececekse yüzeye iki defada uygulanmalıdır, Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arası 1 veya 3 saat beklenilmelidir. Uygulanan SATENTEKS 5 yüzeyde kurumaya başladığı zaman takoz fırça yardımıyla yüzey nemlendirilerek ve çelik mala yardımıyla bastırılarak yüzey pürüzsüz, dokuya sahip olur.

- Katlar arası bekleme süresi 2-4 saat.
- perdelama için 1-2 saat beklenmeli
- Uygulama kalınlığı 1-2 milim.
- Uygulanabilecek kat kalınlığı max 2 mm

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Dikkat Edilecek Hususlar:

- Çatlamayı ve erken su kaybını önlemek için Aşırı rüzgar alan cephelerde sıvayı hızlı kurumaya karşı korumaya alın.
- Güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Parlak yüzeylere uygulanmaz.

- Uygulanacak zeminde kalıntı ve akrilik esaslı kaplamalar olmamalıdır.
- Hazırlanan harcın içerisine yabancı madde ilave etmeyiniz.
- Aderansı ve malzeme kalitesini artırmak için uygulanacak zemini havanın durumuna göre nemlendirin.
- Yapılan uygulamada çatlakları önlemek ve malzeme mukavemetini artırmak için mevsim şartlarına göre en az 3 gün kürleme yapılarak yüzey sulanmalıdır.
- -5 C° den düşük ısılarda ve +35 c° kullanmayınız.
- Zemine dökülen harcı veya donmuş harcı tekrar karıştırıp kullanmayınız
- Uygulama talimatını okuyunuz.
- Çimento bazlı sıvalarda mevsim şartlarına göre 28 günden sonra üzerine boya uygulaması yapın.
- Teknik bilgi için ürün broşürünü veya teknik servisimize başvurunuz

Sarfiyat:

Tüketim: yüzeye bağlı olarak ve uygulama şekline göre yaklaşık olarak 20 kg ürün 13-15 m² yüzey uygulanır.

Ambalaj:

25 kg kraft torba

Depolama:

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat :

Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız.