

İNCE SIVA



Tanımı

Çimento bazlı ince siva.

Özellikleri

- Fiber takviyeli.
- Sünger uygulaması ile tamamlanır.

Uygulama Alanları

Kaba siva / 2.el / iri taneli dış sıvaların kaplanması için.

Daha önceden alçı sıvanmış, boyanmış, dış akrilik kaplama yapılmış ve gevşek yüzeylere uygun değildir. Tek seferde 15mm daha kalın uygulanmaz. 15mm üzeri uygulama, birden fazla katmanlar uygulayarak yapılmalıdır.

Teknik Veriler:

Siva sınıfı: EN 998-1 uyarınca GP, CSIII, W1
Basınç mukavemeti (28G): 14,97 N/mm²

Su buharı geçirgenliği μ : $\mu < 15/35$.

Kılcal kapiler su emme: W1

Isı iletkenlik katsayısı ($\lambda_{10, dry}$) ≤ 0.70 W/mK
(Ortalama tablo değeri P = % 50)

Yangına tepki: SINIF A1.

Kuru yoğunluk : 1428 kg/m³

Yaş yoğunluk : 1906 kg/m³

Eğilme dayanımı(28G): 3,69 N/mm²

Yapışma kuvveti $\geq 0,5$ N/mm² FP:B

Yukarıdaki değerler +23°C De ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır

Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı azaltacak her türlü yağ, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Metal parçalar üzerindeki pas temizlenip anti pas ile astarlanmalıdır. Yüzey uygulama yapılmadan 24 saat önce nemlendirmelidir

Karışım Hazırlanması:

35 kg İNCE SIVA için 7-8 Lt su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. İNCE SIVA yavaş yavaş ilave edilerek karışım homojen hale gelinceye ve topaklanmalar bitene kadar mekanik karıştırıcı ile en az 3 dakika karıştırılır. Kullanmadan önce tekrar karıştırınız.

Siva Uygulanması:

Çelik bir mala ile her katman için en az 5mm en fazla 7mm kalınlıkta harç uygulayınız. İlk katı, çatlakları örtmek ve düz olmayan yüzeyleri düzeltmek için yüzeye sıyırarak uygulayın. Yeni bir katman uygulamadan önce birönceki katın kurummasını bekleyin.

Son katmanı süngerli mala uygulaması ile bitiriniz. Katmanların toplam kalınlığı 15mm'i geçmemelidir.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğu için, uygulamadan 24 saat sonra, 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız.

Sarfiyat:

Kaplanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfiyat 5mm kalınlık için 1m² başına 4-5kg'dır.

Ambalaj:

35 kg kraft torba

Depolama:

Bir palet üzerindeki kuru bir yerde saklanırsa raf ömrü 12 aydır. İstifleme üst üste 8 torbadan fazla olmamalıdır.

Dikkat :

Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız.

UYGUNLUK BELGESİ

TS EN 998-1 GP/CS III/W1 kapsamındadır.



2404

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.